



Публичное акционерное общество

# ТРОИЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА

Россия, 249834, Калужская обл., г. Кондрово, ул. Маяковского, 1  
 телефон (48434) 3-37-43 - секретарь, 3-32-21 - отдел продаж,  
 тел/факс (48434) 4-62-38 - секретарь, 3-25-04 - отдел маркетинга,  
 3-32-33 - отдел снабжения. E-mail: [tbf@kaluga.ru](mailto:tbf@kaluga.ru) [www.tbf.ru](http://www.tbf.ru)

## Паспорт о качестве

Бумага упаковочная влагопрочная ООВ К

Марка ВПМ - 80

ТУ 5435-004-00278971-2007

Грузополучатель ООО, Лебедкомплехт, Холмостан  
 Номер партии 126  
 Дата отгрузки 28.12.2015г.

| Наименование показателей  | Стандарт                   | Норма           | Среднее значение |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г   | ГОСТ 13199                 | 80,0 + 3,0      | 81,0             |
| 2. Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н, не менее   | ГОСТ ИСО 1924-1            | 42              | 43               |
| 3. Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее   | ГОСТ ИСО 1924-1            | 4,5             | 6,1              |
| 4. Относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее   | ГОСТ 13525.8               | 350             | 440              |
| 5. Относительная влагопрочность, %, не менее  | По 4.2 наст. ТУ            | 8,0             | 12,2             |
| 6. Гладкость (по стороне с большим значением), с, не менее  | ГОСТ 12795 (ИСО 5627)      | 70              | 108              |
| 7. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании бумаги (Кобб <sub>60</sub> ) г/м <sup>2</sup> , не более                 | По п.4.3 наст. ТУ          | 25,0            | 23,2             |
| 8. Белизна, %, не менее:<br>без оптически отбеливающего вещества<br>с оптически отбеливающим веществом                                    | По п.4.4 настоящих ТУ      | 80,0<br>90,0    | 92,0             |
| 9. Сорность-число соринок на 1 м <sup>2</sup> площадью:<br>свыше 0,1 до 1,0 мм <sup>2</sup> включ., не более<br>свыше 1,0 мм <sup>2</sup> | ГОСТ 13525.4               | 80<br>не допуск | 16<br>-          |
| 10. Влажность, %  | ГОСТ 13525.19<br>(ИСО 287) | 5,0 - 8,0       | 6,0              |



Начальник ОТК и Л:  
 Дата производства: декабрь 2015г.

Е.И. Буторагина

ОТК